

GEATOP D 60

Naturaleza Química:	poliuretano alifático y acrilatos en base acuosa
Substancia Activa:	aprox. 19%
pH:	aprox. 9,0
Carga Iónica:	aniónica
Aspecto:	líquido blanco
Dureza de la Película:	mediana
Transparencia de la Película:	opaco
Utilizacion:	top final de acabados

PROPIEDADES

GEATOP D 60 es un top final especialmente elaborado para aplicaciones en las cuales se demandan excelentes resultados en pruebas físicas. GEATOP D 60 forma una película mate de excelente flexibilidad y resistencia a la abrasión, a seco y a húmedo.

GEATOP D 60 presenta propiedades físicas optimizadas cuando reticulado con aziridina 100% (GEAFIX 7) en la proporción de 1 – 3% del peso de la resina, dependiendo de las resistencias requeridas. Se puede aplicar GEATOP D 60 con sistemas a pistola o roller, presentando excelente distribución y uniformidad de la superficie. Por sus propiedades particulares, GEATOP D 60 encuentra uso específico en napas tipo motociclista, tapicería mueble y automotivo (“after-market”).