

## **GEAPUR JP**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Naturaleza Química:</b>           | poliuretano alifático en base acuosa        |
| <b>Sustancia Activa:</b>             | aprox. 20%                                  |
| <b>pH:</b>                           | aprox. 8,5                                  |
| <b>Carga Iónica:</b>                 | aniónica                                    |
| <b>Dureza de la Película:</b>        | mediana - alta                              |
| <b>Transparencia de la Película:</b> | transparente                                |
| <b>Aspecto:</b>                      | líquido transparente                        |
| <b>Utilización:</b>                  | top final de artículos blandos y batanados. |

### **PROPIEDADES**

---

GEAPUR JP es un poliuretano de dureza mediana-baja de partícula pequeña. Combinado con caseínas de la línea GEABIND, brinda excelentes resistencias físicas junto al aspecto natural propio de los acabados proteicos. GEAPUR JP da brillo natural y transparente y puede ser empleado en las capas top finales de artículos batanados. Posee óptima reactividad al calor. Cuando se lo somete a las operaciones de prensa hidráulica o rotativa a temperaturas de aproximadamente 110°C, proporciona alto brillo, transparencia y naturalidad a los acabados.