

GEALUX FINISH PA

| | |
|--------------------------|--|
| Natureza Química: | parafina granulada com baixos teores de óleo |
| Substância Ativa: | aprox. 100% |
| Ponto de Fusão: | aprox. 60°C - 63°C |
| Carga Iônica: | não iônica |
| Aspecto: | granulado branco |
| Utilização: | couros com efeito pull up |

PROPRIEDADES

GEALUX FINISH PA é uma parafina com baixos teores de óleo desenvolvida para proporcionar efeitos tipo “pull up” no acabamento de couros. GEALUX FINISH PA proporciona bom efeito de escurecimento sem, contudo, endurecer demasiadamente os couros. Recomenda-se sua aplicação em máquina tipo multiponto com aquecimento médio de 75 °C. A carga depende do artigo desejado, variando entre 80 e 120 g/m². Após a aplicação, recomenda-se deixar os couros em repouso aproximadamente 6 – 8 horas. Em seguida complementa-se a fusão da cera mediante polimento ou chapa lisa. GEALUX FINISH PA pode ser combinado com as demais ceras e óleos da linha GEALUX e GEOFAT FINISH.