

GEALUX FINISH 350 SS

Natureza Química:	combinação de ceras especiais com aplicação a quente
Substância Ativa:	aprox. 98%
Ponto de Fusão:	aprox. 52°C
Carga Iônica:	não iônica
Aspecto:	sólido branco amarelado
Utilização:	pré-fundo de acabamentos naturais e cerosos

PROPRIEDADES

GEALUX FINISH 350 SS é uma cera com propriedades de fechamento e bastante escurecimento. Aplicada antes do acabamento, visa uniformizar a penetração do mesmo, mantendo sempre o aspecto natural do couro. Suas propriedades são mais evidenciadas em acabamentos de couros lixados, uma vez que se consegue aplicar maior quantidade de produto no couro. Sua aplicação é feita em máquinas tipo multiponto, com rolo aquecido à 60° C. Como carga, recomenda-se aplicar 100 g/m². Após sua aplicação, repousar por 6 horas, aplicar rolo/chapa lisa à 110° C, e, na sequência, segue-se o acabamento desejado. Proporciona ao couro uma quebra dura, característica de acabamentos com ceras naturais (carnaúba), porém com maciez.