

## **GEALUX FINISH 350 SS**

<b>Naturaleza Química:</b>	combinación de ceras especiales.
<b>Sustancia Activa:</b>	aprox. 98%
<b>Ponto de Fusion:</b>	aprox. 52°C
<b>Carga Iónica:</b>	no iónica
<b>Aspecto:</b>	sólido amarillento
<b>Utilizacion:</b>	pré fondo de acabados naturales y cerosos

### **PROPIEDADES**

---

GEALUX FINISH 350 SS es una cera tipo “hot melt” con propiedades de cierre y bastante oscurecimiento. Aplicada antes del acabado, visa uniformizar la penetración del mismo, manteniendo siempre el aspecto natural del cuero. Sus propiedades son más evidenciadas en acabados de cueros lijados, una vez que se consigue aplicar mayor cantidad del producto en el cuero. Su aplicación es hecha en máquinas tipo multipunto, con rollo caliente a 60°C. Como carga, se recomienda aplicar 10 g/pié<sup>2</sup>. Después de su aplicación, dejar en reposo por 6 horas, para en seguida trabajar con pulimento al fieltro o placa lisa a 100°C. Proporciona al cuero una quiebra dura, característica de acabados con ceras naturales (carnauba), pero con más blandura.